

FORRASZTÓ ÓNOK

Ólommentes forrasztóó (HS10 ECOLOY)

STANNOL

Műszaki paraméterek:

Típus: HS10 ECOLOY
 Összetétel Sn95,5Ag3,8Cu0,7
 Folyasztószer F-SW26
 Folyasztószer tartalom 2,5%
 Olvadási hőmérséklet 217°C

O-125. kép



Átmérő [mm]	Súly [g]	Cikkszám	Típus
0,7	1000	65-09-33	FORRASZTÓ ÓN ÓLOMMENTES HS10 EC-0,7/1kg

Ólomtartalmú forrasztó ónok

FLUITIN

Műszaki paraméterek:

Összetétel L-Sn60Pb38Cu2
 Folyasztószer F-SW26
 Olvadási hőmérséklet 183...190°C

O-129. kép



Átmérő [mm]	Súly [g]	Cikkszám	Típus
0,7	250	65-01-50	FORRASZTÓ ÓN FLUITIN 0,7mm/250g
1,0	500	65-01-63	FORRASZTÓ ÓN FLUITIN 1mm/500g

Ólommentes forrasztóó (HS10 ECOLOY TSC) STANNOL

Műszaki paraméterek:

Típus: HS10 ECOLOY TSC
 Összetétel (DIN EN 29454-1) Sn95 Ag4 Cu1
 Folyasztószer 1.1.2.B
 Folyasztószer tartalom 2,5%
 Olvadási hőmérséklet 217°C

O-126. kép



Átmérő [mm]	Súly [g]	Cikkszám	Típus
0,7	100	65-10-48	FORRASZTÓ ÓN ÓLOMMENTES HS10 EC-TSC0,7/100g
	250	65-10-30	FORRASZTÓ ÓN ÓLOMMENTES HS10 EC-TSC0,7/250g
	500	65-10-49	FORRASZTÓ ÓN ÓLOMMENTES HS10 EC-TSC0,7/500g
	1000	65-10-50	FORRASZTÓ ÓN ÓLOMMENTES HS10 EC-TSC0,7/1kg
1,0	100	65-10-51	FORRASZTÓ ÓN ÓLOMMENTES HS10 EC-TSC1,0/100g
	250	65-10-52	FORRASZTÓ ÓN ÓLOMMENTES HS10 EC-TSC1,0/250g
	500	65-10-53	FORRASZTÓ ÓN ÓLOMMENTES HS10 EC-TSC1,0/500g
	1000	65-10-54	FORRASZTÓ ÓN ÓLOMMENTES HS10 EC-TSC1,0/1kg

Ólomtartalmú forrasztó ónok (2630)

STANNOL

Műszaki paraméterek:

Típus: 2630
 Összetétel Sn60Pb39Cu2
 Folyasztószer F-SW32
 Folyasztószer tartalom 2,2%
 Olvadási hőmérséklet 183...190°C

O-130. kép



Átmérő [mm]	Súly [g]	Cikkszám	Típus
0,5	100	65-08-08	FORRASZTÓ ÓN 2630 - STAN 0,5mm/100g
	250	65-10-24	FORRASZTÓ ÓN 2630 - STAN 0,5mm/250g
0,7	100	65-08-10	FORRASZTÓ ÓN 2630 - STAN 0,7mm/100g
	250	65-10-22	FORRASZTÓ ÓN 2630 - STAN 0,7mm/250g
	500	65-08-12	FORRASZTÓ ÓN 2630 - STAN 0,7mm/500g
	1000	65-10-29	FORRASZTÓ ÓN 2630 - STAN 0,7mm/1kg
1,0	1000	65-09-39	FORRASZTÓ ÓN 2630 - STAN 1,0mm/1kg ^a

a. Összetétel: Sn60Pb38Cu2

Ólomtartalmú forrasztó ón (HS10)

STANNOL

Műszaki paraméterek:

Típus: HS10
 Összetétel S-Sn60Pb40
 Folyasztószer F-SW32
 Folyasztószer tartalom 2,5%
 Olvadási hőmérséklet 183...190°C

O-127. kép



Átmérő [mm]	Súly [g]	Cikkszám	Típus
1,0	250	65-09-29	FORRASZTÓ ÓN HS10 - STAN 1,0mm/250g

Ólomtartalmú forrasztó ónok

FLUITIN

Műszaki paraméterek:

Összetétel L-Sn60Pb38Cu2
 Folyasztószer F-SW26
 Olvadási hőmérséklet 183...190°C

O-128. kép



Átmérő [mm]	Súly [g]	Cikkszám	Típus
0,7	500	65-01-59	FORRASZTÓ ÓN FLUITIN 0,7mm/500g
	1000	65-01-60	FORRASZTÓ ÓN FLUITIN 0,7mm/1kg
1,0	1000	65-01-64	FORRASZTÓ ÓN FLUITIN 1mm/1kg

Ólomtartalmú forrasztó ónok (HF32)

STANNOL

Műszaki paraméterek:

Sorozat: HF32
 Összetétel S-Sn60Pb40
 Folyasztószer F-SW26
 Folyasztószer tartalom
 SMD-hez 1,0%
 Normál 3,5%
 Olvadási hőmérséklet 183...190°C

O-131. kép



Átmérő [mm]	Súly [g]	Cikkszám	Típus
SMD-HEZ	0,5	65-08-13	FORRASZTÓ ÓN SMD HF32 - STAN 0,5mm/100g
		65-08-14	FORRASZTÓ ÓN SMD-STAN 0,5mm/250g - HF32
		65-08-15	FORRASZTÓ ÓN SMD-STAN 0,5mm/500g - HF32
0,7	100	65-08-16	FORRASZTÓ ÓN SMD-STAN 0,7mm/100g - HF32
	250	65-08-17	FORRASZTÓ ÓN SMD-STAN 0,7mm/250g - HF32
	500	65-05-25	FORRASZTÓ ÓN SMD-STAN 0,7mm/500g - HF32
1,0	100	65-10-19	FORRASZTÓ ÓN-STAN 1mm/100g - HF32 ^a

a. Összetétel: Sn60Pb38Cu2

Ólomtartalmú forrasztó ónok

ALPHA METALS

Műszaki paraméterek:

Ölvadási hőmérséklet 183...190°C

O-132. kép



Ø [mm]	Súly [g]	Cikkszám	Típus	Összetétel	Foly. szer
SMD-HEZ	0,5	65-00-65	FORR. ÓN SMD 0,5mm/250g	L-Sn60Pb	F-SW32
	500	65-01-67	FORR. ÓN SMD 0,5mm/500g	L-Sn60PbCu2	F-SW32